



## Anwendungsempfehlung für Reinigungspulver

**Bitte vor Gebrauch die Anwendungsempfehlung vollständig lesen.**

Wir empfehlen folgende Anwendung:

1. Es sollte ausschließlich folgendes Programm benutzt werden:

Segment 1: 100°C pro Stunde auf 1500°C Zieltemperatur

Segment 2: Haltezeit von 2 Stunden bei 1500 °C

Segment 3: Ende

2. Bei den Ofenmodellen S1 Plus und P1 Plus /P1 Color sind alle Brennhilfsmittel aus dem Ofen zu entfernen.

Bei den Ofenmodellen M2 Plus, Rubin und R2 ist ausschließlich die 12-Kant-Platte im Ofen zu lassen.-

3. Als nächstes wird eine alte Keramik-Auflage, falls vorhanden, mit einer Dicke von 2mm in den Ofen gelegt.

Folgende Keramik-Auflagen werden empfohlen:

Rubin: Keramik-Auflage, Kreis, 120 x 2mm (Artikel-Nr.7.015.0030)

R2: Keramik-Auflage, Kreis, 120 x 2mm (Artikel-Nr.7.015.0030)

M2 Plus: Keramik-Auflage, Kreis, 140 x 2mm (Artikel-Nr. 7.015.0020)

P1 Plus: Keramik-Auflage, eckig, 70 x 100 x 2mm (Artikel-Nr. 7.015.0010)

S1 Plus: Keramik-Auflage, eckig, 70 x 100 x 2mm (Artikel-Nr. 7.015.0010)

Bei den Ofenmodellen S1 Plus und P1 Plus/P1 Color wird die Keramik-Auflage auf den Brennstäger gelegt.

Bei den Ofenmodellen M2 Plus, Rubin und R2 wird die Keramik-Auflage auf die 12-Kant-Platte gelegt.

**Wichtig: Das Pulver darf auf keinen Fall ohne Unterlage in den Ofen gegeben werden!**

4. Nun wird ca. ein Drittel des von uns gelieferten Reinigungspulver auf der Keramik-Auflage verteilt.

5. Anschließend kann das Programm gestartet werden.

6. Nach Programmende das benutzte Pulver entsorgen.

**Wichtig: Bitte auf keinen Fall mehrfach verwenden!**

**Die hierfür verwendete Keramik-Auflage kann für weitere Reinigungsbrände benutzt werden, jedoch nicht mehr zum Sintern von gefrästen Arbeiten, da sich das Reinigungspulver teilweise auf der Keramik-Auflage dauerhaft ablagent.**

**Der Reinigungsbrand muss eventuell mehrfach wiederholt werden. Zum Feststellen einer Verbesserung empfehlen wir, bei jedem Brand ein sauberes, weißes, nicht eingefärbtes Stück Zirkon zu dem Pulver auf der Keramik-Auflage zu legen.**

**Die Reinigung ist abgeschlossen, wenn das Stück Zirkon keinerlei Verfärbungen mehr aufweist.**